

Российская Федерация
Открытое Акционерное Общество
Егерьевский завод
Асбестовых Технических Изделий
(ОАО ЕАТИ)

140300, Московская обл.,
г.Вгоровск, Промзона
Телетайп: М346486 "Кольцо"
коды: по ОКОНХ 13362, по ОКПО 00149373
Тел. (09640) 5-08-71, факс (09640) 3-16-28
Р/сч №40702810340120100025 в Счетверусском
банке СБ РФ г.Москва, ОСБ 2692
к/с № 30101810900000000323, БИК 044552323
ИНН 5011000900, КПП 501101001
E-mail: eza@yandex.ru
http://www.ezat.ru/~eza

Зам. материального директора

МГУП «Промотехника»

Г.М. Виготиной

г. Москва

Факс: 959-13-63

№ 41-2147 от 22.12.2006

по вопросу предоставления информации

На Ваш № 3/3 168 от 03.12.03 направляем в Ваш адрес рецептуры тормозных накладок шифров Т-167, Т-266, 100-08-8.

Компоненты, входящие в состав смеси, массовая доля, %

Барабанный тормоз ШТ-167

1. Связующее (каучук СКМС)	6-20
2. Вулканизирующая группа	0,5-1
3. Углерод технический	1-5
4. Минеральная вата	5-10
5. Асбест	10-40
6. Оксиды (Mn, Zn, Fe)	5-15
7. Сернистые бариты	10-30
8. Фрикционная пыль	10-20
Итого:	100
9. Растворитель	5-15

FROM : DRO E2ATI

PHONE NO. : 348 3 16 28

DEC. 18 2003 66:48PM

<u>Дисковый тормоз ш. Т-266</u>	
1. Асбест	
2. Минеральная вата	5-10
3. Связующее (латекс)	1-10
4. Агент вулканизации (сера)	4-20
5. Оксиды (Zn, Fe)	0,5-1
6. Графит кристаллический	10-20
7. Вермикулит	10-15
8. Сернистый барий	1-5
9. Металлический наполнитель	10-20
10. Электрокорунд	5-10
11. Латунная стружка	0,1-1,0
Итого:	5-20
	100

<u>Дисковый тормоз ш. 109-08-8</u>	
1. Связующее (СФ (1. латекс)	5-15
2. Агент вулканизации (сера)	0,5-1,0
3. Волокн. наполн. (нить стекл. рубл.)	5-15
4. Минеральная вата	8-12
5. Углерод технический	0-5
6. Графит кристаллический	10-30
7. Латунная, бронзовая стружка	5-15
8. Металлический нап-тель	3-15
9. Глинозем	10-16
10. Сернистый барий	5-10
11. Вермикулит	1-5
12. Окись цинка	0,5-1,0
Итого:	100,0

Технический директор
Ист. Давыдов Т.Ю.
10.12.77



Ю.В. Морозов